


- TERRASSEN
- FASSADEN
- FUSSBÖDEN
- FENSTER
- STANDTMÖBEL

Wissenschaftlicher Name: Couratari spp.

Familie: Lecythidaceae

Herkunft: South America



Intensiv thermisch modifiziertes Produkt:

Minstdurchschnittsdichte (20/65) [kg/m³]	706*
Dauerhaftigkeitsklasse	I
Biegefestigkeit (MOR) [MPa]	94,8 (9,8)*
Elastizitätsmodul (MOE) [GPa]	12,3 (1,6)*
Druckfestigkeit [MPa]	71,3 (5,2)*
Statische Härte (Janka) [N]	6947,8
Tangentiale Schwindung [%]	5,22
Radiale Schwindung [%]	4,07
Tangentiale Quellung [%]	5,75
Radiale Quellung [%]	3,89

* Die Werte in Klammern entsprechen der Standardabweichung.

** Aufgrund der natürlichen Eigenschaften des Rohmaterials kann eine Abweichung von bis zu 6 % auftreten.

FSC® oder PEFC-zertifiziert in Übereinstimmung mit

EUDR, UKFRC, EPBC Act, BEL und Lacey Act



Offizieller Partner für natürliche Brandschutzlösungen



Fäulnisbeständig



Hohe Dimensionsstabilität



Längere Lebensdauer



Hervorragende
Oberflächenglätte

PERFEKTION
ERHOBEN
ZU EXZELLENZ

